



VUK objekt s. r. o.
Vyžlovská 2242/34, Praha 10

Korespondenční adresa:
VUK objekt s. r. o.
Zahradní ulice 173/2
326 00 Plzeň

MATERIÁLOVÝ LIST.

SCH - 142

SCH - 142	
ŠAMOTOVÝ MATERIÁL	
Vlastnost	
Al₂O₃ (%)	38
SiO₂ (%)	56
ZrO₂ (%)	
Zdánlivá pórovitost (%)	15 - 17*
Objemová hmotnost (kg/m³)	2200 - 2250*
Pevnost v tlaku (MPa)	50 - 100*
Únosnost v žáru T_{0,5}(°C)	min. 1340
Celkové lineární změny (%)	0,8

* podle hmotnosti kamene