



VUK objekt s. r. o.
Vyžlovská 2242/34, Praha 10

Korespondenční adresa:
VUK objekt s. r. o.
Zahradní ulice 173/2
326 00 Plzeň

MATERIÁLOVÝ LIST.

SCH - 142C

SCH – 142	
ŠAMOTOVÝ MATERIÁL S OBSAHEM CORDIERITU	
Vlastnost	
Al₂O₃ (%)	38
SiO₂ (%)	56
Obsah cordieritu (%)	min.2
Zdánlivá pórovitost (%)	22
Objemová hmotnost (kg/m³)	min. 1900
Pevnost v tlaku (MPa)	50 - 100*
Únosnost v žáru T_{0,5}(°C)	min. 1280
Celkové lineární změny (%)	0,8